

Corcho triturado natural

Diversas granulometrías

Aislamientos



Se utiliza para... aislamiento de soleras, vertido en seco o aglomerado con un mortero de cal. Relleno de cámaras de aire, para aislamiento en viviendas ya construidas. Relleno entre forjados, como aislante térmico y absorbente acústico, se vierte entre dos plantas para cubrir las instalaciones y eliminar el "efecto tambor".

Material		Corcho triturado					
Embalaje		Sacos de 12,5 Kg (125 I)			8 sacos = 1m³ Europalet = 28 sacos (3,5 m³)		
Densidad		80/90 Kg/m³					
Granulometrías disponibles		2/14 - 2/5 - 1/2 - 0,5/1 - 0/0,5					
Fabricación Hormigón Ligero (Cemento Pórtland – cl. 32.5 y arena de río)		A			В		
		1 de cemento 2 de arena y 8 de corcho			1,5 de cemento 2 de arena y 8 de corcho		
Ruptura a la compresión (LNEC E226)		Fuerza de ruptura: 19 kN Tensión de ruptura: 0,5 MPa			Fuerza de ruptura: 38 kN Tensión de ruptura: 0,9 MPa		
Conductividad Térmica (ISO 8301.1991)		0,14 W/m °C			0,17 W/m °C		
Absorción acústica (LNEC E227)		Medios 400-1250 Hz 0,40			Medios 400-1250 Hz 0,50		
Absorción de agua (NP EN 1609:1998)		24 horas: 0,7 Kg/m² 168 horas: 1,1 Kg/m²			24 horas: 2,0 Kg/m² 168 horas: 3,4 Kg/m²		
% de variación ponderal y dimensional	Ambiente	Δ Ι/Ι	Δ c/c	Δm/m	Δ Ι/Ι	Δ c/c	∆m/m
	Normal 23/50	0,19	0,19	3,9	0,23	0,27	4,5
	Seco 23/30	0,01	0,01	0,3	0,02	0,02	0,36
	Húmedo 23/90	0,11	0,11	3,1	0,13	0,12	3,6
	Caliente/Seco 70°	0,14	0,14	2,9	0,20	0,19	3,6

Recomendaciones de uso... es un magnífico aislamiento térmico con una alto grado de impermeabilidad, resistencia al fuego y absorción acústica. Podrán combinarse las diferentes granulometrías a fin de conseguir la saturación de aire requerida o deseada en los rellenos de cámaras y en la elaboración de morteros.





