

# BAUCENT®

## Barniz natural de alta dureza y resistencia mecánica

Especial para suelos, entarimados, escaleras, cercados y vallas, muebles y maderas en intemperie o exterior.

### Introducción

---

Gran dureza y alta elasticidad. No se agrieta. Antiestático. Repele la suciedad. Hidrófugo. Fungicida. Poroso. Máxima protección ultravioleta. No amarillea. Compatible con el corcho. Fácil mantenimiento sin lijado. Añadimos el producto **BAUCENT ESPECIAL SUELOS** a nuestra gama de productos para la protección de la madera. Con sus especiales características físicas y químicas, este producto ha sido concebido fundamentalmente para preservar y mantener intactas las propiedades de la madera frente al rozamiento, desgaste, pisadas y agentes exteriores. En su composición no interviene absolutamente ningún producto tóxico, es decir, el barniz BAUCENT SUELOS no contiene secantes con plomo y no desprende gases nocivos durante su aplicación.



---

#### Advertencias de uso:

- Agitar bien antes de usar.
- Cerrar bien el envase después de su uso y conservar en lugar fresco y seco.
- Mantener el envase alejado de fuentes de calor intensas.
- Guardar fuera del alcance de los niños.

## BAUCENT<sup>®</sup>

### Barniz natural de alta dureza y resistencia mecánica

Especial para suelos, entarimados, escaleras, cercados y vallas, muebles y maderas en intemperie o exterior.

### Composición

---

Derivados alifáticos e isoalifáticos, resinas y aceites vegetales, aceite de corteza de cítricos, aceite endurecedor, secantes exentos de plomo y bario, protector ultravioleta y resina de pino.

### Datos Técnicos

---

- Aplicación : A brocha o pistola. Evitar su aplicación por debajo de los 10°C.
- Rendimiento: 10 m<sup>2</sup>/l. (Sin diluir).
- Secado : Aprox. 24 horas.
- Tonalidades : Incoloro. Acabado satinado o brillante.
- Conservación : 2 años almacenado en lugar fresco y seco.

### Modo de empleo

---

Sobre la superficie a tratar lisa, seca y limpia ,aplicar una capa a modo de imprimación de BAUCENT SUELOS diluida al 50 % con el DISOLVENTE-DILUYENTE de ECOQUIMIA. Tras 24 horas de secado, se procederá a aplicar 2 manos de BAUCENT SUELOS, lijando ligeramente entre ellas. Para un acabado a la cera, aplicar la cera TAMIS- K mano o bien con máquina de disco.

**Mantenimiento:** De 2-4 años. Sin embargo, dada la gran aleatoriedad de los factores que pueden influir sobre el deterioro de la madera, rogamos consulten bien al fabricante o al distribuidor, para poder determinar exactamente las circunstancias de cada caso.