

Ficha Técnica



BEKOS - Cera para muebles nº 312

Areas de aplicación	En interiores, para madera, p.ej. muebles, puertas, revestimientos de paredes y techos después de un tratamiento previo con aceites LIVOS. No es apta para superficies ásperas, suelos ni zonas con salpicaduras de agua.
Características	Brillo satinado después del secado completo.
Declaración completa	Cera de carnauba, cera de abejas, resina de alerce, isoalifáticos, aceite de naranja, dammar y etanol.
Tonalidad	Incolora.
Dilución	Lista al uso.
Aplicación	Aplicar en capa finísima con paño o cepillo. Una vez seca, debe ser pulida.
Consumo	1 lt cubre 75-95 m ² por capa, es decir, 12 ml/m ² ; o notablemente menos según absorción y características del soporte. ¡Realizar prueba!
Tiempo de secado	A 23° C y 50% de humedad ambiental, aprox. 24 horas.
Limpieza	Limpia las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS 222 ó LEVO 997.
Densidad	0,79 gr/ml.
Indicaciones	Contiene limoneno.

Xi



IRRITANTE

R 10 Inflamable.
R 43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 24 Evítase el contacto con la piel.
S 37 Úsense guantes adecuados.
S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

UN Nº 1263

Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,05 lt; 0,2 lt; 2,5 lt.
Conservación	En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 2 años. Después del uso, alisar la superficie, cerrar herméticamente y utilizar en un plazo de 3 meses.

Modo de empleo: ver dorso

Modo de empleo

BEKOS - Cera para muebles nº 312

Preparación	Imprimación con aceites o lasuras LIVOS, p.ej. MELDOS 264, ARDVOS 266, KUNOS 244, DARIX 297.
Aplicación	En capa finísima y uniforme con paño o cepillo. Atención: en caso de aplicación de capas demasiado abundantes, existe riesgo de que se prolongue el secado y sea difícil de bruñir. Abrillantado con paño, cepillo o máquina pulidora. El abrillantado debe realizarse en el sentido de la veta de la madera. Cuanto mejor se abrillante, más resistente quedará la superficie.
Limpieza	Limpieza diaria con TRENA 556. Limpiar el polvo con aspirador o mopa. Las manchas ocasionadas por fricción de goma y otros tipos de suciedad persistente, pueden ser eliminadas con SVALOS 222.
Mantenimiento	Según desgaste, realizar mantenimiento con BIVOS 375, 1-2 veces al año.
Renovación	Las zonas muy sucias o dañadas se limpiarán profundamente con TRENA 556, se lijarán y/o se tratarán con el producto del primer tratamiento en caso necesario, y se volverán a encerar con una capa fina de BEKOS, abrillantando posteriormente.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.
La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Agosto 2008

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.
c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès
Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · www.livos.es