

Ficha Técnica



GLEIVO – Cera líquida nº 315

Áreas de aplicación	En interior para madera, p.ej. revestimientos y muebles, después de un tratamiento previo con productos LIVOS. No es apropiada para zonas con salpicaduras de agua. Para el mantenimiento periódico del linóleo. Para reavivar superficies enceradas de madera, corcho o piedra, como suelos, revestimientos, muebles. Para el acabado de superficies decoradas con DELVA 426.
Características	Líquida. Aplicable con air-less. Brillo sedoso después del secado completo.
Declaración completa	Cera de abejas, cera micronizada, cera de carnauba, aceite de pino, aceite de linaza, aceite de naranja, isoalifáticos, tierra arcillosa, aceite de romero y secantes sin plomo.
Tonalidad	Incolora. Puede matizarse con máx. 10% de VINDO 629.
Dilución	Lista al uso.
Aplicación	En capa finísima a brocha, pistola o muñequilla, a temperatura superior a 12°C. En superficies decoradas con DELVA, aplicación a brocha, rodillo o muñequilla, y bruñido posterior.
Consumo	Tratamiento: 1 lt cubre 25 m ² , es decir, 40 ml/m ² ; o notablemente menos según absorción y características del soporte. ¡Realizar prueba! Mantenimiento: 1 lt cubre un promedio de 100 m ² , es decir, 10 ml/m ² .
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS 222 ó LEVO 997.
Tiempo de secado	A 23° C y 50% de humedad ambiental, aprox. 2 - 4 horas.
Densidad	Aprox. 0,78 gr/ml.
Indicaciones	Contiene limoneno y sales de cobalto (2+). Puede provocar reacciones alérgicas. R 53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales. Envase: Polietileno (PE). Este material es neutro para las aguas freáticas y puede reciclarse.
Presentación	0,25 lt; 1 lt; 2,5 lt; 10 lt; 30 lt; 200 lt.
Conservación	En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 2 años. Cerrar bien los envases empezados. Modo de empleo: ver dorso

Modo de empleo

GLEIVO – Cera líquida nº 315

Preparación	El soporte debe estar seco, firme, limpio y libre de grasas y polvo. Tratamiento previo con aceites LIVOS, p.ej. MELDOS 264, ARDVOS 266, o lasuras LIVOS, p.ej. DARIX 297. Si se hubiera realizado ya un tratamiento o mantenimiento con productos de otros fabricantes, recomendamos realizar una prueba previa en una zona poco visible para excluir posibles incompatibilidades.
Aplicación	Agitar o remover bien antes del uso. GLEIVO se aplica en capa finísima y homogénea con brocha o paño. Después de 2-4 horas, se abrillanta con paño, cepillo o enceradora; siguiendo la dirección de la veta.
Limpieza	Limpiar el polvo con aspirador o mopa. Las manchas de goma de zapatos y otra suciedad persistente, puede eliminarse con SVALOS 222. Según necesidad, limpiar en húmedo añadiendo TRENA 556 al agua de fregar.
Mantenimiento	Según desgaste, volver a tratar con GLEIVO 315 ó BIVOS 375, 1-2 veces al año.
Indicaciones	Ventilar bien durante la aplicación y el secado. Las superficies con muchas cargas electroestáticas (barnices sintéticos etc.) pueden ser tratadas con GLEIVO para reducir la carga electroestática. La aplicación de GLEIVO sobre superficies decoradas con DELVA 426, protege contra la suciedad y la pérdida por fricción. GLEIVO retarda la posible decoloración de los pigmentos vegetales añadidos a DELVA, y deja un brillo sedoso y luminoso, mejorando el efecto cromático.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Febrero 2009

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · www.livos.es