



La madera en exteriores está expuesta al sol, el viento, la humedad y la contaminación atmosférica, así como a continuos cambios de temperatura. Para que la madera empleada resista durante largo tiempo, se necesita de una correcta construcción, adaptada a la pintura más adecuada. LIVOS protege la madera como lo hacen los árboles, y desde hace más de 30 años. Beneficiéase de esta experiencia.

Madera en exterior y LIVOS

Para coníferas y maderas duras, se necesitan imprimaciones para reducir la absorción de la madera y asegurar la buena adherencia de las lasuras, barnices o esmaltes (excepción: DONNOS Lasura para vallas 223). Para exteriores recomendamos un producto con protección contra el hongo azul, por ejemplo ADAO -Imprimación anti azulado 259, si no, DUBNO -Aceite de fondo 261. Para balcones y maderas muy erosionadas o con extremada absorción, emplee LINUS -Aceite 260.

Acabado:

KALDET Lasura para intemperie 281

VINDO Esmalte 629

AMELLOS Pintura al aceite 674

DONNOS Lasura para vallas 223

Lasura a poro abierto decorativa y resistente a la intemperie

Acabado cubriente brillante, en blanco o en color.

Pintura mate y semicubriente, de extremada elasticidad

Imprimación y acabado.

Ejemplos de acabado experimentados

Fachadas, revestimientos

DONNOS Lasura para vallas 223

KALDET Lasura para intemperie 281

AMELLOS Pintura al aceite 674

Puertas, ventanas,
estructuras vistas de madera

KALDET Lasura para intemperie 281

AMELLOS Pintura al aceite 674

VINDO Esmalte al aceite 629

Balcones, persianas

AMELLOS Pintura al aceite 674

Jardineras, vallas, pérgolas

DONNOS Lasura para vallas 223

Para aumentar la durabilidad, frote las superficies una vez al año con el pulimento DRYADEN

Indicaciones sobre maderas especiales: si en tablas de *pino Douglas* o *madera de alerce* se encontrara madera de albura, es imprescindible la imprimación con ADAO Imprimación de fondo 259, ya que ésta es propensa al hongo azul.. Acabado posterior con KALDET Lasura para intemperie 281. Como alternativa, existe LINUS Aceite para alerce 238 para evitar que la madera quede reseca.. Si se desea que la madera se vuelva gris de forma homogénea, aplique dos manos de KUNOS 244 en color roble antiguo

Madera de teca: emplee ALIS Aceite de teca 567 en interior. La madera de teca procedente de plantaciones certificadas según FSC, no es de por sí resistente a la intemperie. Esta madera debe ser tratada en exteriores con dos manos de ALIS Lasura para teca 569.

Robinia con ALIS Aceite para robinia 576, generalmente una vez al año.

Iroco, cedro u otras maderas nobles pueden ser tratadas y mantenidas con ALIS Aceite de mantenimiento 575. Para todos los demás tipos de madera, son válidas las recomendaciones arriba indicadas.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. La Ficha sirve para su información y asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consúltenos.