

## Ficha Técnica



# MELDOS–Aceite endurecedor nº 264

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Áreas de aplicación</b>  | Para maderas macizas de coníferas en interior, p.ej. muebles y piedra porosa. No apto para interiores de armarios ni contrachapados.   |
| <b>Características</b>      | Impregna la madera, penetra en mucha profundidad. Aviva el vetado natural de la madera. Resistente al sudor y a la saliva según DIN 53 160. Apto para juguetes según DIN EN 71, parte 3.   |
| <b>Declaración completa</b> | Aceite de linaza, éster de aceite de linaza cocido y resina natural, aceite de naranja, isoalifáticos, aceite de linaza cocido, secantes sin plomo.  |
| <b>Tonalidad</b>            | Ligero tono miel (tono aprox. 9 según Gardner).  |
| <b>Dilución</b>             | Con SVALOS 222.  |
| <b>Aplicación</b>           | A brocha (sin diluir), pistola, máquina de verter, rodillo de goma maciza, por inmersión (diluido con mín. 20% SVALOS 222). Con altas temperaturas el secado será más rápido y el sobrante deberá retirarse antes.   |
| <b>Consumo</b>              | Primera mano: 1 lt sin diluir cubre aprox. 17 m <sup>2</sup> , es decir, 60 ml/m <sup>2</sup> . Segunda mano: 1 lt sin diluir cubre aprox. 33 m <sup>2</sup> , es decir, 30 ml/m <sup>2</sup> . Tercera mano: 1 lt sin diluir cubre aprox. 84 m <sup>2</sup> , es decir, 12 ml/m <sup>2</sup> ; o notablemente menos según absorción y características del soporte. ¡Realizar prueba!  |
| <b>Limpieza</b>             | Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS 222 o LEVO 997.   |
| <b>Tiempo de secado</b>     | A 23°C y 50 % de humedad ambiental, primera mano: aprox. 8 - 16 horas, manos posteriores e impregnación „mojado sobre mojado“: aprox. 16-24 horas, según humedad ambiental y temperatura. Dejar secar con buenas condiciones de luz y ventilación.   |
| <b>Densidad</b>             | Aprox. 0,84 gr/ml.   |
| <b>Indicaciones</b>         | <p>En interiores de armarios, los productos con contenido en aceite de linaza tienen un secado más lento, debido a falta de aportación de luz y oxígeno; produciéndose un olor persistente a aceite de linaza. En estas zonas, es mejor utilizar LANDIS 701o KALDET 270. Asegurar buena ventilación después de la aplicación.</p> <p>Los paños, esponjas, polvos de lijado etc. impregnados con MELDOS deben guardarse en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, dado que existe riesgo de autoinflamación por su contenido en aceites vegetales.</p> <p>El producto en sí no es inflamable.<br/>Contiene limoneno y sales de cobalto (2+). Puede provocar reacciones alérgicas.</p> <p>S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.<br/>S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.</p> |
| <b>Gestión de residuos</b>  | Según las disposiciones legales locales.   |
| <b>Presentación</b>         | 0,25 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 5 lt; 10 lt; 30 lt.; 200 lt.   |
| <b>Conservación</b>         | En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 3 años. Cerrar bien los envases empezados.   |

Modo de empleo: ver dorso

## Modo de empleo

# MELDOS–Aceite endurecedor nº 264

- Coníferas** La madera debe estar seca, firme, absorbente, lijada a grano fino (muebles a grano 240), limpia y libre de resinas y polvo. Las colas deben estar completamente secas y endurecidas.  
Según uso y absorción, 1-3 aplicaciones. La madera debe quedar saturada. Los excedentes de aceite deben repartirse o retirarse 30 minutos después de cada aplicación.  
Lijado intermedio a grano 240.  
Productos adecuados para el acabado posterior: ARDVOS 266, ALISA 302, BILO 303, SOGO 307, BEKOS 312 o BIVOS 375.  
En zonas con salpicaduras de agua y habitaciones húmedas: MELDOS o ARDVOS, sin cera. No apto para suelos de madera.
- Piedra porosa, terracota** Después del tratamiento con ácidos (observar indicaciones del fabricante), dejar las baldosas al menos 4 semanas sin tratar. Realizar prueba en una baldosa: si aparecen manchas o velos blanquecinos, volver a tratar con ácidos. Saturar con MELDOS, retirando el excedente de aceite a los 20 minutos. Observe las indicaciones anteriores sobre posibles acabados posteriores.
- Renovación de muebles antiguos** Eliminar mediante lijado o decapado los acabados antiguos a poro cerrado (pinturas al aceite, esmaltes, barnices de superficie), así como ceras. El soporte debe quedar firme, absorbente, limpio y libre de polvo.  
Los acabados antiguos a poro abierto se limpiarán, se lijarán en caso necesario, se comprobará la absorción y compatibilidad, y se adaptará la aplicación.  
Tratamiento posterior igual que en coníferas, tener en cuenta en su caso la reducida absorción.
- Indicaciones** Ventilar bien durante la aplicación y el secado.  
20-30 minutos después de cada aplicación, se retirará el aceite que no haya penetrado en el soporte, con un paño sin pelusas; en caso contrario, la superficie puede quedar pegajosa y con un brillo irregular.  
Realice siempre pruebas previas. MELDOS no es adecuado para ser aplicado sobre maderas teñidas. En maderas de frutales, puede salir aceite de los poros. Las maderas de árboles frutales pueden presentar manchas después del tratamiento con MELDOS.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Agosto 2008

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

### Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.  
c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès ·  
Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · www.livos.es